



DATENBLATT CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

	PRÜFTEMP. IN °C	GreenTEC Pro Carbon	GreenTEC Pr	GreenTEC	PLA IX1	PLA IX2	PETG	DuraPro ABS	DuraPro ASA	TPU FLEX	PEARL	FLAX	WOOD	BioFusion
ACETON	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEK, METHYLETHYLKETON	20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
AMMONIAK, 10% WASSER	20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
AMMONIUMNITRAT (DÜNGEMITTEL)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
ASTM-ÖL-NR. 1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
ASTM-ÖL-NR. 2	80	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
ASTM-ÖL-NR. 3	80	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
NORMALBENZIN	20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
SUPERBENZIN	20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
BITUMEN / ASPHALT	80	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
BREMSFLÜSSIGKEIT	80	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
CYCLOHEXAN	20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
MINERALÖL	20	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
DIMETHYLFORMAMID	20	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
ETHYLACETAT	20	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
ETHYLALKOHOL [10%]	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ETHYLALKOHOL [95%]	20	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○
FRIGEN R 11	20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
DIETHYLENGLYCOL	20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
ISOPROPYLALKOHOL	20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
KALKREINIGER	20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
METHANOL	20	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
METHYLENCHLORID	20	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
TRICHLORETHAN	20	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
CHLOROFORM	20	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○
1,2 DICHLORETHAN	20	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○
MOTORÖL	80	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
NATRIUMCHLORID, WÄSSRIG 10%IG	20	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-
PHOSPHORSÄURE, WÄSSRIG 10%IG	20	-	-	-	-	-	-	●	●	○	-	-	-	-
KALIUMSEIFENFETT	80	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-
LITHIUMSEIFENFETT	80	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-
NATRIUMSEIFENFETT	80	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-
SALZSÄURE [1.5%]	20	○	○	○	○	○	-	●	●	-	○	○	○	○
SALZSÄURE [10%]	20	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
SCHWEFELSÄURE [2,5%]	20	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○
SCHWEFELSÄURE [10%]	20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
TETRAHYDROFURAN (THF)	20	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○
WASSER DESTILLIERT	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WASSER DESTILLIERT	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WASSER DESTILLIERT	80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESSIGSÄURE [2.5%]	20	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●
GLYCERIN	20	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●
NATRONLAUGE [10%]	20	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○
SALPETERSÄURE [3.5%]	20	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○
...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● beständig ● bedingt beständig ○ unbeständig ○ sehr unbeständig ○ löslich - keine Angabe

WEITERE INFORMATION

Die gemachten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Für Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder sonstigen Gebrauch dieser Informationen oder Produkte sowie für die sich daraus ergebenden Folgen übernimmt Extrudr keine Haftung. Der Käufer übernimmt die volle Verantwortung für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen sowie für alle Folgen daraus. Extrudr übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verletzungen von im Besitz oder unter Verwaltung Dritter befindlichen Patent-, Urheber- oder sonstigen Rechten durch Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen durch den Käufer.